

<b>fantoni</b> <i>Divisione Pannelli</i> <i>Boards Division</i>	<b>Scheda prodotto/Technical data sheet</b> <b>Tipologia/Type:</b> <b>MDF Superpannello“SB”</b> <b>Usi generali in ambienti asciutti. Specifico per fresature</b> <i>General purpose in dry conditions for moulding</i>	 <b>EN 13986</b> <b>MDF E1</b>
---	---	---

Caratteristiche fisico-meccaniche Physical-Technical Characteristics	Metodo di prova Test method	Unità di Misura Unit	Campo di spessore nominale (mm) Range of nominal thicknesses																	
			16 - 19		> 19- 25		25													
			min. <sup>1</sup>		min. <sup>1</sup>		min. <sup>1</sup>													
<b>Res. Allo strappo</b> Internal bond	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,90		0,90		0,80													
<b>C.R.F.</b> Bending strenght	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	30		30		25													
<b>MOE</b> Modulus of elasticity	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2200		2200		2100													
<b>Rigonf. 24 h (max)</b> Thickness swelling 24h	EN 317	%	12		10		10													
<b>Tenuta delle viti</b> Screwholding																				
<b>Faccia</b> Face	EN 320	N	1000		1000		1000													
<b>Bordo</b> Edge	EN 320	N	800		800		750													
<b>Strappo superfic.</b> Surface soundness	EN 311	N/mm <sup>2</sup>	1,2		1,2		1,2													
<b>Ass. Sup. (toluolo)</b> Surface absorption	EN 382-1	mm	150		150		150													
<b>Altri dati</b> Other data																				
<b>Densità</b> Density	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	790± 3%		780 ± 3%		770 ± 3%													
<b>Toll. di spessore</b> Thickness tolerance	EN 324-1	mm	± 0.2																	
<b>Toll. lungh. E largh.</b> Lenght and width tolerance	EN 324-1	mm/m	± 2.0 mm/m , massimo assoluto ± 5.0 mm ± 2.0 mm/m , absolute maximum ± 5.0 mm																	
<b>Squadro</b> Squareness	EN 324-2	mm/m	± 2.0																	
<b>Umidità</b> Moisture content	EN 322	%	4 - 11																	
<b>Content. in silice</b> Sand content	ISO 3340	%	≤ 0,03																	
<b>Formaldeide<sup>2</sup></b> Formaldehyde <sup>2</sup>																				
<b>Classe E1</b> Class E1	EN120	mg/100g	≤ 8																	

1- I valori indicano i requisiti prestazionali minimi (corrispondono a valori massimi nel caso del rigonfiamento e a valori minimi negli altri casi) e sono uguali o migliorativi rispetto alla norma EN 622-5.

1- Minimum values indicate minimum required performance (these are maximum values in the case of thickness swelling and minimum values in all other cases), according to EN 622-5.

2- I valori di formaldeide esprimono il contenuto di formaldeide, determinato con il metodo del perforatore, riferito ad una umidità del pannello del 6,5 %. Classe di formaldeide E1.

2-The formaldehyde values indicate the formaldehyde content, determined using the perforator method, and relate to a panel moisture content of 6,5 %. Formaldehyde class E1.

**CE Fantoni S.p.a. EN 13986 – MDF-E1,D-S2, d0. I pannelli con spessore ≥ 9 mm sono conformi alla EN 13986 “pannelli a base di legno per utilizzo nelle costruzioni”.**

CE Fantoni S.p.a. EN 13986 – MDF-E1,D-S2, d0. This board with thickness ≥ 9 mm comply EN 13986 “wood based panels for use in construction”.