

fantoniDivisione Pannelli
Boards Division**Scheda prodotto/Technical data sheet****Tipologia/Type:****MDF "J0"****Usi generali in ambienti asciutti**
General purpose in dry conditions**03 EN 13986**
MDF E1Cod.
SP_MDF_J0

Caratteristiche fisico-meccaniche Physical-Technical Characteristics	Metodo di prova Test method	Unità di Misura Unit	Campo di spessore nominale (mm) Range of nominal thicknesses										
			9		15		18		20		22		
			min. ¹	min. ¹	min. ¹	med. ²	min. ¹	med. ²	min. ¹	med. ²	min. ¹	med. ²	
Res. Allo strappo Internal bond	EN 319	N/mm ²	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		
C.R.F. Bending strenght	EN 310	N/mm ²	21		21		18		18		17		
MOE Modulus of elasticity	EN 310	N/mm ²	2500		2100		1900		1900		1900		
Rigonf. 24 h (max) Thickness swelling 24h	EN 317	%	17		12		12		10		10		
Tenuta delle viti Screwholding													
Faccia Face	EN 320	N			900		900		900		900		
Bordo Edge	EN 320	N			700		700		650		650		
Strappo superfic. Surface soundness	EN 311	N/mm ²	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		
Ass. Sup. (toluolo) Surface absorption	EN 382-1	mm	150		150		150		150		150		
Altri dati Other data													
Densità Density	EN 323	Kg/m ³	720 ±5%		650 ±5%		650 ±5%		650 ±5%		650 ±5%		
Toll. di spessore Thickness tolerance	EN 324-1	mm	± 0.2										
Toll. lungh. E largh. Lenght and width tolerance	EN 324-1	mm/m			± 2.0		massimo assoluto ± 5.0 mm						
Squadro Squareness	EN 324-2	mm/m	± 2.0										
Umidità Moisture content	EN 322	%	5 - 9										
Content. in silice Sand content	ISO 3340	%	≤ 0.05										
Formaldeide³ Formaldehyde ³													
E0	Jans 16/98	mg/l	≤ 0,3										

1- I valori indicano i requisiti prestazionali minimi (corrispondono a valori massimi nel caso del rigonfiamento minimi negli altri casi) e sono uguali o migliorativi rispetto alla norma EN 622-5.

1-Minimum values indicate minimum required performance (these are maximum values in the case of thickness swelling and minimum values in all others cases)

2- I valori medi corrispondono alla media dei dati rilevati durante il controllo in produzione.

2-Average values are the average values measured during production control

3- I valori di formaldeide esprimono il contenuto di formaldeide determinato con il metodo dell'essiccatore Jans 16/98

3-The formaldehyde values indicate the formaldehyde emission, according to the desiccator method.

CE Fantoni S.p.a. 03 EN 13986 – MDF E1. Pannelli conformi alla EN 13986 “pannelli a base di legno per utilizzo nelle costruzioni”.
CE Fantoni S.p.a. 03 EN 13986 – MDF E1. This board comply EN 13986 “wood based panels for use in construction”.